

Tekninen datalehti

Nimikenumero
311-00959

TK20-9.5/4.8



Tuoteryhmä	Kutistemuoviletkut, kutistussuhde 2:1
00 Tuoteperhe 2	TK20 - ohutseinämäinen, kirkas
Materiaali	Polyvinyylifluoridi (PVDF)
Väri	Kirkas (CL)
(ComparativeTrackingResistance)	790 V
Alhaisen lämpötilan testin testimenetelmä	SAE-AS23053
Elastisuus (min.) [Testimenetelmä]	350 % [ASTM D882]
Elastisuus lämpövanhenemisessä (%)	200 %
Eristysluokka	F (VDE 0530)
Kutistamaton Ø (D)	9,5 mm
Kutistussuhde	2:1
Käyttölämpötila-alue - °C	-55 °C - +175 °C
Lämpöshokkitesti	4h/300°C
Lämpövanhenemistesti [Testimenetelmä]	168h/250°C [ASTM D638]
Läpilyöntilijuus [Testimenetelmä]	30 kV/mm [SAE-AS23053]
Maks. Ø kutistettuna (d)	4,75 mm
Materiaalin paloluokka	UL224 VW-1
Min. kutistuslämpötila - °C	+170 °C
Pakkaus	50 kpl
Pakkaustyyppi	Kpl
Pituusmuutos kutistettuna	Maks. +/-10 %
Seinämäpaksuus (WT)	0,30 mm
Spesifikaatiot	ANSI/UL 224, VG 95343-5:2016-10
UL filenr.	E198023
Veden imeytyminen	0,2 %
Vetolujuus [Testimenetelmä]	40 MPa [ASTM D412]

